

Polyuretangolfvärg

Flügger Floor Paint är produkter till behandling av betong- och trägolv. Produkterna kombinerar enkel applicering, slitstyrka, tvättbarhet och finish.

Produktbeskrivning

Snabbtorkande, robust och slitstark PU-golfvärg. Rekommenderas för ytor med måttliga krav på funktion, såväl som utomhus på betong som skyddas mot väderpåverkan, som utsätts för viss trafik, användarrelaterat slitage och nedsmutsning.



- Mycket slitstark yta
- Gulnar inte

Märkningar



Name: Vit



Name: Base 1



Name: Base 3



Name: Base 4



Name: Svart



Användning

Golv i vardagsrum, hallar, entréer, kontor, kök, tvätttrum, affärslokaler, vårdmottagningar, trappor och trapphus. Utomhus på trappor, gallerier och balkonger som skyddas mot väderpåverkan.

Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpad för målningsbehandling.

Behandling

Ta bort cementhud genom maskinslipning.

Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.

Ta bort smuts, sot, fett, vax och förorenande material med Fluren 37.

Tvårester tas bort med Fluren 33.

Slipa blanka hårda ytor matta.

Reparera betongskador med betong.

Sprickor, ojämnheter och hål måste spacklas med epoxispackel.

Betong grundas med Förankringsgrund och trä grundas med Stop Primer

Bäst hållbarhet uppnås med två behandlingar.

Vissa färger kräver extra behandling.

Applicering

Pensel eller rulle.

Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas

Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulle i samma riktning

Använd alltid samma satsnummer på angränsande/sammanhängande ytor

Skillnader i ytstruktur kan leda till färgavvikelse

Kyla/värme kan påverka färgens viskositet

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och tiden för övermålning

Ökad temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torknings- och genomhärdningstid

Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Halvblank mycket slitstark yta.

Tål rengöring med vatten, skurning och allrengöringsmedel.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Ytan kan användas efter 12 timmar.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Kompletterande info

Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Tekniska data

Produkttyp	PU-förstärkt akrylatfärg
Glans	40;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.2
Torrhalt: Vikt %	46
Torrhalt: Vol %	36
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	3
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
[wetgoodTDSWearresistance]	Abrasion Resistance Index: 70
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

maj 2022

Ersätter TDS version

februari 2022